LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



GLOVES - Les enduits P.V.C - Support coupé / cousu

Marque: SINGER SAFETY - FRANCE

Ref Product: wire:PVC3040

Ref Mcmining: GANPVC304095/50

Caractéristiques techniques

-- Montage: coupé/cousu avec enduction.
Support 100% coton molleton. Enduction à partir de
polychlorure de vinyle (P.V.C). Double enduction.
- Finition extérieure: paume et dos finition sablée (adhérisée). Manchette finition lisse.
- Coloris: vert.
- Tailles: 81/2, 91/2.
- Longueur: 350 mm (c).
- Traitement Actifresh

Utilisation

Grâce à leur conception (gants tout enduits, étanches), ces gants peuvent être utilisés pour les travaux dans l'industrie chimique, le nettoyage industriel, les plateformes pétrolières, le raffinage, la pétrochimie, les travaux de forage, l'assainissement, le transport et la livraison de carburant, les garages automobiles...

Principaux atouts

- Etanchéité: les supports d'enduction en molleton (souvent appelés chaussettes d'enduction) sont ajustés sur des moules de la main généralement en porcelaine puis trempés automatiquement dans un bain de P.V.C. Le gant est ainsi tout enduit et étanche.
- Le support coton très confortable permet d'absorber une partie de la transpiration.
- L'enduction P.V.C souple doublée d'une enduction sablée sur la main confère une excellente préhension en présence d'huiles et de solvants. L'épaisseur accrue donne une résistance supplémentaire à l'usure et à l'abrasion. Le P.V.C permet une protection contre certains acides, huiles,
graisses, produits moyennement agressifs et hydrocarbures pétroliers. Il offre de surcroà®t une très bonne protection contre l'abrasion.
- Traitement ActifreshÂ®, contre le développement des bactéries, pour une meilleure hygiène de vos mains.

Certifications

Ce gant a été testé suivant les normes européennes **EN388: 2003 contre les risques mécaniques** et **EN374: 2003 contre les risques chimiques**.
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. (EPI CAT III).**
Attestation d'Examen CE de type (AET) délivrée par SGS, organisme notifié n°0120.

EN388: 2003. Données mécaniques.	**NIVEAU**	**VALEUR**	
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	8000	
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1	1,2	
Résistance à la déchirure (en newtons)	2	25	
Résistance à la perforation (en newtons)	1	20	

EN374:2003 Produits chimiques	**NIVEAU**	**Temps de passage mesuré (en min)**	**8000**
N-Heptane (J)	4	48 minutes	
Hydroxyde de sodium 40% (K)	1	> 480 minutes	
Acide sulfurique 96% (L)	2	95 minutes	

MADE IN FRANCE